

# Amtico Carpet - Elemental Spectrum (Elemental Neutrals)

## Spécifications Techniques

EEEN-TS-20170505-02-FR

Nom	Norme	Symbole	Résultat
CE / DOP	EN 14041		CPRAI/015
Classification d'Usage	EN 1307		23, 32
Classe de Confort	EN 1307		LC2
Dimensions	EN 994		609,6 x 609,6 mm (24" x 24")
Construction Jauge	ISO 2424		Graphic Loop 1/10"
Composition du Velours	-		Invista Antron Lumena BCF Polyamide 6,6
Méthode de Teinte	-		Teinté Masse
Premier Dossier	-		Polyester Tissé
Second Dossier	-		PVC
Nb de Rangs / 10cm	-		35
Epaisseur Totale (mm)	ISO 1765		6,0 mm
Masse surfacique Totale (g/m²)	ISO 8543		4371 g/m²
Epaisseur de Velours Utile (mm)	ISO 8543		2,66 mm
Poids du Velours Total / Utile (g/m²)	ISO 8543		475 / 421 g/m²
Densité du Velours (g/m³)	ISO 8543		0,16
Nombre de Tufts / Boucles (calculé par m²)	ISO 1763		138 860
Résistance au Feu - Euroclasses	EN 13501-1		C <sub>fi</sub> -s1
Résistance au Glissement	EN 13893		Classe DS
Stabilité Dimensionnelle	EN 986		≤ 0,2 %
Test du Marcheur (kV @25%rh)	ISO 6356		≤ 2,0 kV
Résistance Electrique Verticale	ISO 10965		≥ 10 <sup>10</sup> Ω
Résistance Electrique Horizontale	ISO 10965		≥ 10 <sup>10</sup> Ω
Utilisation de Chaise à Roulettes	EN 985		r ≥ 2,4 / Usage Intensif
Solidité des Coloris à la Lumière - Valeur Seuil	EN ISO105:B02		≥ 6
Solidité des Couleurs au Frottement	EN ISO 105:X12		5
Solidité des Couleurs à l'Eau	EN ISO 105:E01		5
Résistance à l'Effilochage	EN 1814		Conforme
Efficacité Acoustique au Bruit de Choc ΔL <sub>w</sub>	EN ISO 717-2		22 dB
Absorption Acoustique	EN ISO 11654 ISO 354		α <sub>w</sub> = 0,15    Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α <sub>v</sub> -0,01 0,03 0,08 0,15 0,32 0,39
Résistance Thermique	ISO 8302		0,0713 m²K/W
Emissions COV			A+
Emissions			Certifié / www.m1.rts.fi
Emissions		AgBB	Conforme
Emissions		Belgium VOC	Conforme
Environnement	ISO 14025		Mannington decl. no EPD 10017