

# Amtico Access

## Instructions de pose

ACC-IN-20171302-02-FR

### Généralités

Les revêtements de sols Amtico Access sont soumis à un contrôle qualité rigoureux et garantissent ainsi un haut standard de qualité. Cependant, il n'est pas exclu que des défauts soient constatés sur le chantier. Avant la pose, tous les cartons doivent donc être contrôlés afin de vérifier que les lots sont identiques et de détecter d'éventuels défauts, comme des défauts de couleur, de marbrure, d'impression et d'épaisseur. Les défauts visibles ne peuvent plus être reconnus après la pose. Remarque : Les échantillons présents dans nos documentations ne reflètent qu'une partie du décor réel.

### Domaines d'utilisation et supports appropriés.

Les revêtements de sols Amtico Access sont adaptés uniquement à des pièces intérieures et ne doivent pas être posés dans des constructions ouvertes ou non chauffées, sur des terrasses et des zones semblables.

Les dalles plombantes Amtico Access sont conçues pour une pose amovible sur plancher technique, il est toutefois possible de réaliser des poses en collage permanent.

Les conditions suivantes sont nécessaires pour la pose.

Le matériau doit être stocké à plat et acclimaté 24 heures avant la pose.

La température ambiante doit être maintenue constante entre 18°et 27° C au moins 24 heures avant, pendant et après la pose.

Le sol ne doit jamais être exposé à une température inférieure à 13°C pendant sa durée de service.

L'humidité relative de l'air ambiant doit être inférieure à 65 %.

Pour une performance satisfaisante, la surface doit être nettoyée afin de la débarrasser de toute matière pouvant empêcher une bonne adhérence du revêtement de sol. La pose du revêtement ne doit être effectuée que lorsque les travaux des autres corps d'états sont terminés.

Les résidus de colles doivent immédiatement être éliminés. Un rouleau doit être passé sur toutes les surfaces en 2 passes croisées après la pose afin d'assurer une forte liaison entre la poisse ou colle, le revêtement de sol et le support. Nous recommandons un rouleau en trois parties avec un poids de 45 à 70 kg.

### Préparation du support

#### 1) Pose amovible

La pose amovible est réalisée pour la majorité des cas sur plancher technique. La fixation des dalles plombantes Amtico Access s'effectue avec la poisse Amtico Tackifier qui doit être appliqué avec un rouleau à poils ras approprié pour garantir une quantité d'application de 100 à 200 g/m<sup>2</sup> suivant la nature du support (bois, métal). Avant la pose des dalles, la poisse doit sécher et se transformer en un film transparent ce qui peut durer environ 20 à 30 minutes en fonction de la température ambiante et de l'hygrométrie de la pièce.

Planchers surélevés « planchers techniques » :

Les éléments de doubles planchers doivent être montés de manière solide, stable, plane (pas de désaffleure entre les différents panneaux), lisse, propre, sèche et sans défauts. Les panneaux de doubles planchers doivent être fabriqués conformément à la norme EN 12825 (ou une norme équivalente).




Figure 1 : Emplacement d'une dalle de 450 x 450 mm, qui doit être décalée de 75 mm de chaque bord d'un panneau de plancher surélevé.




Figure 2 : Emplacement d'une lame de 1000 x 150 mm, qui doit être décalée de 75 mm et de 100 mm des bords d'un panneau de plancher surélevé.

#### 2) Pose permanente

Amtico Access peut être collé de façon permanente. Dans ce cas la pose s'effectuera selon les mêmes directives que les sols Amtico Signature ou Amtico Spacia. Le support sera plan, sec, dur (voir les instructions de pose Amtico Signature et DTU 53-2 P1.1).

Le choix de la colle dépendra comme pour les autres gammes de LVT de nombreux paramètres comme la nature du support, des conditions d'usages prévues, du protocole de nettoyage etc.

Veuillez demander le système approprié auprès de votre fournisseur de colle.

Respecter les consignes d'application du fabricant de colle ou ses instructions spécifiques.

## Sens de pose

Pour toutes les dalles de forme carrées de 450 x 450 mm, une pose en damier (rotation d'un quart de tour) est nécessaire.

## Chauffage par le sol

Le revêtement Amtico Access peut se poser dans les pièces équipées d'un système de chauffage au sol uniquement si le sol est collé de façon permanente et que la température au sol ne dépasse pas 27°C.

## Fin de chantier / livraison de l'ouvrage

Lorsque la pose est terminée, le revêtement doit être livré propre, exempt de taches de colle et de déchets provenant de la pose.

Les meubles et chaises seront équipés de patins feutres de protection avant remise en place pour éviter les micros rayures. Les chaises à roulettes seront équipées de roulettes type « W »

## Examen visuel de réception

L'aspect final du revêtement de sol PVC collé s'évalue à hauteur de 1.65 m et une distance de 2.00 m, avec un éclairage non rasant (angle entre le revêtement et la lumière supérieure à 45°). DTU 53-2P1.1 chap 7

## Remarques

### Décolorations

Les produits de coloration des cheveux, de désinfection de la peau ainsi que des substances contenant des solvants et des pigments doivent être éliminés immédiatement après le contact car ils peuvent provoquer la décoloration des revêtements des sols Amtico Access. (Nous consulter)

Evitez les embouts et roulettes en caoutchouc susceptibles de laisser des traces indélébiles.

Décolorations dues aux goudrons, aux bitumes et aux graisses

La pénétration de substances agressives comme du goudron, des graisses, des huiles, des peintures peuvent provoquer des décolorations sur les revêtements de sols Amtico Access.