

# Amtico Spacia Acoustic

## Spécifications Techniques

ASPA-TS-20201105-06-FR

Name	Standard	Symbol	Result
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/011
Spécification d'usage	EN ISO 10874		23, 33, 42
Norme de fabrication	EN 651		Pass
Epaisseur totale	EN ISO 24346		3,5 mm
Epaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340		0,55 mm
Epaisseur de la couche d'acoustique	EN ISO 24340		1,0 mm
Masse surfacique	EN ISO 23997		3,750 g/m <sup>2</sup>
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999		≤ 0,25%
Stabilité dimensionnelle / Curling	EN ISO 23999		Pass
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1		≤ 0,20 mm
Résistance à l'abrasion	EN 651		Groupe T
Solidité des coloris à la lumière valeur seuil	EN ISO 105-B02		≥ 6
Chemical Resistance	EN ISO 26987		Excellent
Résistance à la chaise à roulette (Type W)	EN ISO 4918		Pass
Résistance aux pieds de meubles (Pied type 0,2,3)	EN ISO 16581		Pass
Electrostatic Performance	EN 1815		≤ 2kV
Résistance au feu Euroclass	EN 13501-1		B <sub>fl</sub> -s1
Efficacité acoustique au bruit de chocs ΔL <sub>w</sub> (revendiqué)	EN ISO 717-2		18 dB
Résistance thermique	EN ISO 12664		0,032 m <sup>2</sup> K/W (compatible plancher chauffant)
Emissions	IAC Gold		Certificat non. IACG-352-01-12-2020
Emissions	M1		Certifiée / <a href="http://www.m1.rts.fi">www.m1.rts.fi</a>
Environnement	BRE Green Guide		Comparable au guide vert générique éléments 821570010, 821570042 et 821570053 noté A+/A
Emissions COV		Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+
Résistance au glissement	DIN 51130 EN 13893		R10* Classe DS
Surface Treatment			Urethane (Quantum Guard Elite)
Phthalate Free		Amtico Spacia Acoustic products are manufactured using both phthalate free and biobased plasticisers.	Oui

\* Por des sols de sécurité accrue avec une résistance au glissement sur le long terme, se référer à la gamme Signature 36+ ou Spacia 36+.